Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf BERBERICH PAPIER

MUNKEN POLAR

grafisches Papier / Design-Offsetpapier

Hauptsorte: ungestrichen
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® 018175 Mix Credit (ab Lager),100 % PEFC, EU-Ecolabel, Cradle to Cradle® Bronze

Mit Laser- und Inkjet-Garantie in 80 und 90 g/qm

Technische Richtlinien für MUNKEN POLAR:

Eigenschaft/Einheit							Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	80	90	100	120	130	150	ISO 536
Opazität, %	89	91	93	95	96	97	ISO 2471
Dicke, µm	104	117	113	136	147	170	ISO 534
Spezifisches Volumen, cm^3/g	1,3	1,3	1,13	1,13	1,13	1,13	ISO 534
Weiße nach CIE, %	145	145	145	145	145	145	ISO 11475
Weiße nach ISO (illuminant D65/10°), %	109	109	109	109	109	109	ISO 2470-2
Rauheit Bendtsen, ml/min	150	150	150	150	150	150	ISO 8254-1

Eigenschaft/Einheit						Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	170	200	240	300	400	ISO 536
Opazität, %	98	99	99	100	100	ISO 2471
Dicke, µm	192	226	271	339	452	ISO 534
Spezifisches Volumen, cm^3/g	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	ISO 534
Weiße nach CIE, %	145	145	145	145	145	ISO 11475
Weiße nach ISO (illuminant D65/10°), %	109	109	109	109	109	ISO 2470-2
Rauheit Bendtsen, ml/min	150	150	150	150	150	ISO 8254-1

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.

Stand: März 2025