

DACOFIN OPAK

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h⁺frei halbmatt gestrichen

Stoffklasse: fein holzhaltig

Oberfläche: voll halbmatt gestrichen

Zertifizierung: 100% PEFC (ab Lager)

Technische Richtlinien für DACOFIN OPAK:

Eigenschaft/Einheit							Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	65	70	75	80	85	90	ISO 536
Dicke, µm	59	63	68	72	77	81	ISO 534
Volumen, cm ³ /gm	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	ISO 534
Rauheit Bendtsen, ml/min.	50	50	60	60	60	60	ISO 8791-2
Glätte Bekk, s	350	350	350	350	350	350	ISO 5627
Glanz Gardner, %	28	28	28	28	28	28	ISO 8254-1
Weiß (D65), %	90	90	90	90	90	90	ISO 2470
Opazität, %	91.5	92.5	93.5	94.5	95	95.5	ISO 2471